Celorón

Laminado Fenólico con tela de algodón

El material es producido a base de telas y resina fenólica por medio de compactación en caliente.

Colores
Marrón

Características
- Grado mecánico-eléctrico
- Alta resistencia al impacto
- Maquinados finos
- Dieléctrico
- Impermeable
- Resistencia a sustancias químicas
- Larga duración
- Material “Silencioso”
- Alta resistencia a altas y bajas temperaturas

Aplicaciones

Industria Eléctrica
Aislante eléctrico, transformadores en baño de aceite y al aire.

Industria en General
Engranes y piñones.

ventas@tecnoquim.com.mx www.tecnoquim.com.mx

Av. De los Insurgentes 2783-A
Col. Los Alamos C.P. 36568
Irapuato, Guanajuato.
Tels. (462) 622 50 95 / 96 / 97

Juan Fernández Albarrán 14-A
Col. San Pablo Xalpa, C.P. 54090
Tlalnepantla, Edo México
Tels. (55) 5352 4704 /4792 /4811

Av. Lázaro Cardenas 1200-A
Col. Alamo Industrial C.P. 44490
Tlaquepaque, Jalisco
Tel. (33) 3810 4334 / 3367 5227

Vía Madrid 140-A
Col. Nueva Castilla C.P. 66052
Escobedo, Nuevo León
Tel. (81) 8376 7863 / 8352 7111.

Calle Afrodita 207-A
Fracc. Las Hadas C.P. 20140
Aguascalientes, Ags
Tel.(449) 318 2908 / 332 5980

Pirineos 500 Bod. 24
Microparque Santiago
Cd. Inds Benito Juárez
C.P. 76120 Querétaro, Qro
Tel. (442) 217 5600

Celorón

Características Técnicas

	Método de prueba	Unidades	Valor
Propiedades Generales			
Densidad	DIN EN ISO 1183-1	g/cm^3	1.35
Absorción de agua	DIN EN ISO 62	%	1.60
Propiedades Mecánicas			
Fuerza de Adherencia	-	Kg	720
Resistencia a la Compresión	-	Kg/cm^2	2460
Resistencia a la flexión	-	Kg/cm^2	1054
Resistencia a la tensión	-	Kg/cm^2	703
Dureza Rockwell escala mil	DIN EN ISO 868	Escala D	105
Propiedades Térmicas			
Temperatura máxima de operación	Promedio	°C	135
Propiedades Eléctricas			
Fuerza de resistencia dieléctrica	IEC 60250	KV	15

Estas propiedades son meramente informativas y no deben ser tomadas como regla excepto que se especifique en el contrato de venta.